


S O N D A S 0 1

JÁDROVÝ VÝVRT PO NOSNOU MONOLITICKOU STROPNÍ DESKU


- EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 mm
- BETONOVÝ POTĚR PÓROVITÝ NIŽŠÍ PEVNOSTI 60 mm
- BETONOVÝ POTĚR SE SÍTÍ Ø5 mm 50 mm
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA



S O N D A S 0 2

JÁDROVÝ VÝVRT PO NOSNOU MONOLITICKOU STROPNÍ DESKU

- EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 mm
- BETONOVÝ POTĚR PÓROVITÝ NIŽŠÍ PEVNOSTI 60-70 mm
- BETONOVÝ POTĚR SE SÍTÍ Ø5 mm 40 mm
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA



S O N D A S 0 3

JÁDROVÝ VÝVRT PO NOSNOU MONOLITICKOU STROPNÍ DESKU

- EPOXIDOVÁ STĚRKA 5 mm
- BETONOVÝ POTĚR PÓROVITÝ NIŽŠÍ PEVNOSTI 50 mm
- BETONOVÝ POTĚR VYŠŠÍ PEVNOSTI 55 mm
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA